

Premiumacryl

AKRYLOVÝ TĚSNICÍ TMEL – PREMIOVÁ KVALITA

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- bez rozpouštědel
- dobrá přilnavost
- snáší se s nátěry
- snižuje riziko tvorby trhlin a změny zabarvení

VLASTNOSTI PRODUKTU:

PREMIUMACRYL je jednosložková těsnicí hmota na bázi polyakrylátové disperze. Po zaschnutí tvoří plastoelastickou hmotu, která nekřehne, ani nepraská.

PREMIUMACRYL má dobrou přilnavost k betonu, pórobetonu, omítce, zdivu, dřevu a dalším podkladům.

PREMIUMACRYL se dobře snáší s běžnými barvami, laky a lazurami. Z důvodu velkého množství různých laků na trhu nelze v jednotlivém případě zaručit výsledek zpracování.

OBLASTI POUŽITÍ:

PREMIUMACRYL lze použít v interiéru i exteriéru všude, kde je třeba utěsnit spáry nebo spoje bez větších dilatačních nároků a bez nepřetržitého působení vody, např.

- spoje plechů a spáry opatřené základním nátěrem a lakem (po úplném proschnutí lze přelakovat)
- dřevěná okna / omítka
- dřevěné dveřní rámy / omítka
- parapet / okenní rám
- roletový box / omítka
- pracovní spáry u betonu, pórobetonu, omítky, zdiva nebo dřeva

TVAR SPÁRY/VYPLNĚNÍ:

Spáry o šířce 5 - 10 mm musí mít průřez spáry čtvercový. Spáry o šířce 10 - 20 mm musejí mít minimální hloubku 10 mm. Je-li spára širší než 20 mm, musí její hloubka činit polovinu šířky. Hloubku spár omezte vhodným výplňovým materiálem, aby nedocházelo k třístrannému přilnutí tmelu.

PŘÍPRAVA PŘILNAVÉHO PODKLADU

Boky spáry, resp. adhezni plochy, se kterými bude tmel v kontaktu, musejí být pevné, suché a zbavené nečistoty, prachu, mastnoty, oleje a jiných cizích látek. Silně savé podklady natřete nejprve těsnicím tmelem rozpuštěným ve vodě a nechte přibližně 15 minut zaschnout. Okraje spár případně zakryjte maskovací páskou. Tmel chraňte 2 dny před ostřikem vodou.



ZPRACOVÁNÍ:

PREMIUMACRYL se nanáší rovnoměrným tlakem na boky spáry. Povrch uhladíte zvlhčovaným nástrojem, ještě než začne zasychat, případně odstraňte lepicí pásku. Zamezte působení deště a vody na čerstvě vyspárovaná místa, dokud se na povrchu tmelu nevytvoří zaschlý povlak. Nečistoty v čerstvém stavu odstraňte vlhkým hadříkem. PREMIUMACRYL není vhodný do dilatačních spár v pozemním stavebnictví. Pro tyto účely použijte BOSTIK BAU SMP nebo BOSTIK 2720 MS.

SPOTŘEBA:

Při profilu spáry 10 x 10 mm vystačí kartuše přibližně na 3 běžné metry spáry. Spotřebu lze přibližně určit vzorcem: šířka spáry (mm) x hloubka spáry (mm) = cm² na běžný metr spáry.

SKLADOVÁNÍ:

18 měsíců při skladování v chladném prostředí.

BALENÍ:
Kartuše 300 ml.

BARVY:
Bílá

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:
Obsahuje biocid: Obsahuje C(M)IT /MIT (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

ZNAČKA CE
EN 15651-1: F-EXT-INT [7,5P]



TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Báze	Akrylátová disperze
Stékavost tmelu	Stabilní < 1 mm
Hustota	Cca 1,6 g/cm³
Doba vytvoření povlaku (+23 °C/50 % rel. vlhkosti vzduchu)	Cca 10 minut
Tvrdost SHORE A týdnů při +23 °C/rel. vlhkost 50 %)	(8) Cca 40
Tažnost při přetržení	200 %
Max. možnost pohybu	7,5 %
E modul při 100 %	barevný: 0,40 MPa transparentní: 0,80 MPa
Pevnost v tahu	0,70 MPa
Teplotní odolnost ve vyschlém stavu	Přibližně -20 °C až +75 °C
Teplota při zpracování	+5 °C až +40 °C